

FICHA TECNICA IMPER 3 Y 5 AÑOS



1.- DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PRODUCTO

IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO VINIL ACRILICO DE SECADO RAPIDO EN SOLO 6 HORAS QUE POR SUS CARACTERIZTICAS SE PUEDE APLICAR EN SUPERFICIES DE CONCRETO, IMPERMEABILIZANTES DEGRADADOS, ETC.

TIPO

VINILACRILICO

USOS RECOMENDADOS

PARA RECUBRIR MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO COMO RECUBRIMIENTO PROTECTOR DE HUMEDAD.

COLORES

ROJO TERRACOTA, BLANCO Y 1085 COLORES DE TINTOMETRICO

ACABADO

MATE (3 AÑOS) SATINADO (5 AÑOS)

2.- PARAMETROS DE MEDICION

SOLIDOS POR PESO (%)

47 – 52 ASTM D 1642

SOLIDOS POR VOLUMEN

41 – 45 CALCULADO

VISCOSIDAD

118 – 133 KU ASTM D 560

DENSIDAD (g/ml)

1.28 – 1.33 ASTM D 1473

REFLECTANCIA SOLAR

83.6 ASTM D 1547

EMITANCIA TERMICA

.87 ASTM C 1369

INDICE DE REFLECTANCIA SOLAR

103

3.- CARACTERISTICAS

FORMA UNA CAPA HOMOGENEA SOBRE LA SUPERFICIE CON UN SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS QUE EN CASO DE LLUVIA NO AFECTA A LA CAPA.

SU MAGNIFICA ADHERIBILIDAD Y ELASTICIDAD LO HACEN IDEAL PARA SER APLICADO HORIZONTAL Y VERTICALMENTE.

NO CONTIENE PLOMO, SOLVENTES TOXICOS NI MATERIALES DAÑINOS AL MEDIO AMBIENTE

4.- DATOS DE APLICACIÓN

LIMPIEZA

ELIMINAR DE LA SUPERFICIE CUALQUIER CONTAMINANTE QUE INHIBA LA ADHERENCIA COMO GRASA, SALITRE, ALCALINIDAD Y CUALQUIER CONTAMINANTE.

LA SUPERFICIE DEBE ESTAR SECA, CON BUENA PENDEINTE PARA PERMITIR QUE EL AGUA FLUYA CORRECTAMENTE, LIBRE DE

IMPERMEABILIZANTES ANTERIORES MAL ADEHIRIDOS, ALAMBRES, CABLES, VARILLAS CONCRETO MAL ADHERIDO O SUELTO. RESANE LAS GRIETAS CON SELLADOR ACRILICO 3 X 1 GABEX, RETIRAR ¼ DE MATERIAL DE LA CUBETA Y DILUIR A LA MISMA PROPORCION, VACIAR ESA MEZCLA DE CONSISTENCIA LIQUIDA

SOBRE LA GRIETA PARA OPTIMIZAR EL FLUJO DENTRO DE LAS GRIETAS.

LOS ¾ DE LA CUBETA RESTANTE SE PUEDEN DILUIR CON ¼ DE AGUA, MEZCLAR APROPIADAMENTE Y ESPARICIR SOBRE LA SUPERFICIE UNIFORMEMENTE.

1 CUBETA NO DEBE CUBRIR MAS DE 28 M2 LO CUAL GARANTIZARA UNA CAPA GRUESA DE MATERIAL.

EN CONSTRUCCIONES NUEVAS ES RECOMENDABLE DEJAR PASAR 28 DIAS DESPUES DE HABER CONSTRUIDO EL ELEMNETO.

INDICACIONES SOBRE MEZCLADO

MEZCLAR PERFECTAMENTE ANTES DE USAR Y OCACIONALMENTE DURANTE LA APLICACIÓN, EN CASO DE TENER DOS ENVASES DEL MISMO COLOR MEZCLE AMBOS PARA ASEGURAR LA UNIFORMIDAD DEL COLOR, PUEDE UTILIZAR UN TALADRO DE PROPELA PARA GARANTIZAR LA UNIFORMIDAD DEL PRODUCTO.

DILUCION

SOLO SE RECOMIENDA EN EL IMPERMEABILIZANTES DE 5 AÑOS ¼ PARTE DE AGUA POR ¾ DE MATERIAL.

METODO DE APLICACIÓN

□ PUEDE HUMEDECER UN POCO LA SUPERFICIE, APLICAR SELLADOR ACRILICO GABEX 3X1 (ESTO ALCALINIZA SU SUPERFICIE Y ASEGURA UN MEJOR RENDIMIENTO Y DURABILIDAD DE SU IMPERMEABILIZANTE)

□ DILUYA COMO MAXIMO ¼ DE AGUA POR ¾ DE MATERIAL.

□ APLICAR UTILIZANDO UNA ESCOBA DE CERDA DELGADA O CEPILLO DE IXTLE.

□ ES IMPORTANTE NO SUPERAR 32 M2 (5 AÑOS) 28 M2 (3 AÑOS) POR CUBETA.

RENDIMIENTO REAL

28 M2 POR CUBETA (3 AÑOS)

32 M2 POR CUBETA (5 AÑOS)

TIEMPO DE SECADO

TACTO 30 min. SECADO TOTAL 24 HORAS

PRECAUCIONES

APLICACIÓN CON TEMPERATURA ENTRE 10°C - 34°C

HUMEDAD MENOR DE 80%

NO APLIQUE SI SE PREEVEN LLUVIAS

ESESOR RECOMENDADO DE PELICULA HUMEDA POR CAPA

1.04mm

ESESOR RECOMENDADO DE PELICULA SECA POR CAPA

EL RNDIMIENTO TEORICO ES DE 0.496 mm DEPENDIENDO DEL ACABADO Y LA SUPERFICIE

5.- MANEJO DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO

MANTENERSE EN LUGARES FRESCOS SIN HUMEDAD Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INFLAMABILIDAD

PRODUCTO BASE AGUA NO INFLAMABLE

6.- LIMITACIONES

NO APLICAR EN ZONAS DONDE SE VAYA A PISAR

FICHA TECNICA IMPER 3 Y 5 AÑOS



NO ES RESISTENTE A PRODUCTOS QUIMICOS
NO APLICAR EN ZONAS DONDE EXISTA MUCHA
HUMEDAD (CERCA DE JARDINES, QUE EXISTA
HUMEDAD INTERIOR, O MOJADO CONSTANTE)

7.- PRESENTACIONES

CUBETA DE 19Lt
TAMBOR DE 200Lts

8.- ATENCION AL CONSUMIDOR

01 (771) 71 85403 PACHUCA DE SOTO HIDALGO.