

# **FICHA TECNICA SELLADOR**

## 1.- DESCRIPCION DEL PRODUCTO

## **PRODUCTO**

SELLADOR VINIL ACRILICO

## **TIPO**

VINIL ACRILICO

#### **USOS RECOMENDADOS**

SELLAR LA POROSIDAD QUE EXISTE EN MUROS NUEVOS DE CEMENTO, YESOS, TABLAROCA, CONCRETO, ESTUCOS, ETC...

#### COLORES

TRANSPARENTE Y BLANCO

#### **ACABADO**

TRANSPARENTE INCOLORO BLANCO 20.0 – 30.0 U.B @85°

#### 2.- PARAMETROS DE MEDICION

## **SOLIDOS POR PESO (%)**

36.0 - 39.0

## **SOLIDOS POR VOLUMEN**

32.5 - 34.5

#### **VISCOCIDAD**

113 – 124 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO

# **DENSIDAD (g/ml)**

1.04 - 1.07

## 3.- CARACTERISTICAS

ESTE PRODUCTO ESTA ELABORADO CON MATERIA PRIMAS NO DAÑINAS AL MEDIO AMBIENTE Y NO CONTIENE PLOMO NI MERCURIO APARTE DE SER UN EXCELENTE PRODUCTO DE SELLADO.

## 4.- DATOS DE APLICACIÓN

## **LIMPIEZA**

ELIMINAR DE LA SUPERFICIE CULAQUIER CONTAMINANTE QUE INHIBA LA ADHERENCIA COMO GRASA, SALITRE, ALCALINIDAD Y CUALQUIER CONTAMINANTE.

#### INDICACIONES SOBRE MEZCLADO

MEZCLAR PERFECTAMENTE ANTES DE USAR Y OCACIONALMENTE DURANTE LA APLICACIÓN. **DILUCION** 

TRANSPARENTE: 1 PARTE DE SELLADOR POR 3 PARTES DE AGUA

BLANCO: 10% DE AGUA POR EL ENVASE COMPLETO

#### METODO DE APLICACIÓN

- SERCIORARSE QUE LOS ACABADOS ESTEN COMPLETAMENTE SECOS Y/O FRAGUADOS.
- APLIQUE SU SELLADOR CON BROCHA, RODILLO, SPRAYLESS, CEPILLO, ETC... DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO UN MINIMO DE 90 MIN.

#### **RENDIMIENTO**

30 - 40 m<sup>2</sup>/ Lt DILUIDO 3 A 1

#### **TIEMPO DE SECADO**

TACTO 30 min. 2ª MANO 60 min

#### **PRECAUCIONES**

APLICACIÓN CON TEMPERATURA ENTRE 10°C - 34°C HUMEDAD MENOR DE 80% NO APLIQUE SI SE PREEVEN LLUVIAS

# ESPESOR RECOMENDADO DE PELICULA HUMEDA POR CAPA

6.0 MILESIMA DE PULGADA

# ESPESOR RECOMENDADO DE PELICULA SECA POR CAPA

3.0 - 4.0 MILESIMA DE PULGADA

## 5.- MANEJO DEL PRODUCTO

## **ALMACENAMIENTO**

MANTENERSE EN LUGARES FRESCOS SIN HUMEDAD Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### **INFLAMABILIDAD**

PRODUCTO BASE AGUA NO INFLAMABLE

#### 6.- LIMITACIONES

NO APLICAR EN ZONAS DONDE SE VAYA A PISAR NO ES RESISTENTE A PRODUCTOS QUIMICOS NO APLICAR EN ZONAS DONDE EXISTA MUCHA HUMEDAD (CERCA DE JARDINES, QUE EXISTA HUMEDAD INTERIOR, O MOJADO CONSTANTE)

## 7.- PRESENTACIONES

BOTE DE 4Lt





# **FICHA TECNICA SELLADOR**

CUBETA DE 19Lt TAMBOR DE 200Lts

# **8.- ATENCION AL CONSUMIDOR**

01 (771) 71 85403 PACHUCA DE SOTO HIDALGO.