

FICHA TECNICA PINTURA PROFESIONAL

1.- DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PRODUCTO

PINTURA MATE BASE AGUA PARA INTERIORES O EXTERIORES.

TIPO DE PINTURA

PINTURA VINILICA.

USOS RECOMENDADOS

PINTURA VINILICA IDEAL PARA DECORAR INTERIORES Y EXTERIORES, OFRECE UN GRAN RENDIMIENTO Y BRINDA ALTO PODER CUBRIENTE YA QUE FORMA UNA RESISTENTE PELICULA. IDEAL PARA MUROS DE YESO, CONCRETO, NUEVO O REPINTADO, LADRILLO MATERIALES COMPUESTOS POR TABLAROCA, PLAFONES ENTRE OTROS.

COLORES

1085 COLORES DE ACUERDO A TACO DE COLORES

ACABADO

MATE

2.- PARAMETROS DE MEDICION

SOLIDOS POR PESO (%)

BLANCO 46.5 – 54.5

TONOS PASTEL 45.5 – 52.5

TONOS CONCENTRADOS 37.0 – 54.0

SOLIDOS POR VOLUMEN

BLANCO 36.0 – 39.0

TONOS MEDIOS 34.0 – 39.0

TONOS CONCENTRADOS 23.0 – 40.0

VISCOSIDAD

100 – 115 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO

DENSIDAD (g/ml)

1.170 – 1.340

LAVABILIDAD

1500 - 2000 CICLOS

3.- CARACTERISTICAS

ESTE PRODUCTO ESTA ELABORADO CON MATERIA PRIMAS NO DAÑINAS AL MEDIO AMBIENTE Y NO CONTIENE PLOMO NI MERCURIO.

4.- DATOS DE APLICACIÓN

LIMPIEZA

ELIMINAR DE LA SUPERFICIE CUALQUIER CONTAMINANTE QUE INHIBA LA ADHERENCIA COMO GRASA, SALITRE, ALCALINIDAD Y CUALQUIER CONTAMINANTE.

INDICACIONES SOBRE MEZCLADO

MEZCLAR PERFECTAMENTE ANTES DE USAR Y OCACIONALMENTE DURANTE LA APLICACIÓN, EN CASO DE TENER DOS ENVASES DEL MISMO COLOR MEZCLE AMBOS PARA ASEGURAR LA UNIFORMIDAD DEL COLOR.

DILUCION

AGUA 10% PARA RODILLO 15% PARA BROCHA 15% SPARYLESS

METODO DE APLICACIÓN

SERCIORARSE QUE LOS ACABADOS ESTEN COMPLETAMENTE SECOS Y/O FRAGUADOS.

APLICAR SELLADOR ACRILICO GABEX 3X1 (ESTO ALALINIZA SU SUPERFICIE Y ASEGURA UN MEJOR RENDIMIENTO Y DURABILIDAD DE SU PINTURA)

APLIQUE SU PINTURA CON BROCHA, RODILLO, SPRAYLESS, CEPILLO, ETC... DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO UN MINIMO DE 90 MIN.

EVITE VOLVER A PASAR BROCHASOS SOBRE SUPERFICIES YA SECAS.

RENDIMIENTO REAL

3.68 m² / Lt APROX

TIEMPO DE SECADO

TACTO 30 min. 2a MANO 60 min

PRECAUCIONES

APLICACIÓN CON TEMPERATURA ENTRE 10°C - 34°C

HUMEDAD MENOR DE 80%

NO APLIQUE SI SE PREEVEN LLUVIAS

ESPESOR RECOMENDADO DE PELICULA

HUMEDA POR CAPA

6.0 MILESIMA DE PULGADA

ESPESOR RECOMENDADO DE PELICULA

SECA POR CAPA

3.0 – 4.0 MILESIMA DE PULGADA

5.- MANEJO DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO

MANTENERSE EN LUGARES FRESCOS SIN HUMEDAD Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INFLAMABILIDAD

PRODUCTO BASE AGUA NO INFLAMABLE

6.- LIMITACIONES

NO APLICAR EN ZONAS DONDE SE VAYA A PISAR NO ES RESISTENTE A PRODUCTOS QUIMICOS NO APLICAR EN ZONAS DONDE EXISTA MUCHA HUMEDAD (CERCA DE JARDINES, QUE EXISTA HUMEDAD INTERIOR, O MOJADO CONSTANTE)

7.- PRESENTACIONES

BOTE DE 4Lt

CUBETA DE 19Lt

TAMBOR DE 200Lts

8.- ATENCION AL CONSUMIDOR

01 (771) 71 85403 PACHUCA DE SOTO HIDALGO.